

HCPP Block Copolymer Injection Grade
YUHWA POLYPRO CB5108H

概要

- 用途：挤出
- 产品特性：RTI 125°C, 高刚度, 抗冲击性, 长期耐热性, 高光泽度, 耐磨损性, UL746B
- 应用事例：汽车配件, 电器电子配件, 家电产品外壳, PP改性基料树脂

物性

物性	代表值	单位	测试方法
熔融指数 Melt Index	10	g/10min.	ASTM D1238
密度 Density	0.91	g/cm ³	ASTM D1505
成型收缩率 Mold Shrinkage	1.4~1.8	%	KPIC Method
抗张强度(屈服点) Tensile Strength at Yield	330	kg/cm ²	ASTM D638
拉伸率 Elongation at Break	>200	%	ASTM D638
弯曲弹性模量 Flexural Modulus	17,000	kg/cm ²	ASTM D790
硬度 Hardness (Rockwell)	100	R Scale	ASTM D785
冲击强度 25°C Impact Strength (Izod with Notch) 25°C	10	kg _f cm/cm	ASTM D256
冲击强度 -20°C Impact Strength (Izod with Notch) -20°C	3	kg _f cm/cm	ASTM D256
熔点 Melting Point	167	°C	ASTM D3418
维卡软化点 Softening Point (Vicat)	153	°C	ASTM D1525
热变型温度 Heat Deflection Temperature	135	°C	ASTM D648

- 以上数据仅供参考, 并非特定商品的规格。
- YUHWA POLYPRO CB5108H 依照FDA规定执行。

联系地址

国际营业

电话: 82-2-3706-0840~0849 FAX: 82-2-3706-0864~0865 电邮: trade@kpicc.com

技术服务

电话: 82-80-010-1515, 82-2-2122-1531~1538 FAX: 82-2-2122-1519 电邮: H15106@kpic.co.kr