

## ISO物性表

|               |       |          |
|---------------|-------|----------|
| <b>INFINO</b> | Grade | SC-1100R |
|               | 树脂种类  | PC       |

General, Wiring Device Cover

| 项目                    | 测试方法       | 条件                | 单位                | 代表值      |
|-----------------------|------------|-------------------|-------------------|----------|
| 物理性质                  |            |                   |                   |          |
| 比重                    | ISO 1183   | Natural 或代表 color | -                 | 1.2      |
| 熔融指数                  | ISO 1133   | 300°C, 1.2kg      | g/10min           | 11.5     |
| 成型收缩率(MD)             | ISO 294-4  | Flow at 2mm(MD)   | %                 | 0.5~0.7  |
| 成型收缩率(TD)             | ISO 294-4  | X-Flow at 2mm(TD) | %                 | 0.5~0.7  |
| 机械性质                  |            |                   |                   |          |
| 拉伸强度(at yield)        | ISO 527    | 50mm/min          | MPa               | 64       |
| 伸长率(at break)         | ISO 527    | 50mm/min          | %                 | 110      |
| 拉伸模量                  | ISO 527    | 50mm/min          | MPa               | 2300     |
| 断裂强度(at break)        | ISO 527    | 50mm/min          | MPa               | 64       |
| 弯曲强度                  | ISO D790   | 2mm/min           | MPa               | 92       |
| 弯曲模量                  | ISO D790   | 2mm/min           | MPa               | 2300     |
| Izod冲击强度(notched)     | ISO 180 1A | at 23° C, 4mm     | KJ/m <sup>2</sup> | 80       |
| Charpy冲击强度(V-notched) | ISO 180 1A | at 23° C, 4mm     | KJ/m <sup>2</sup> | 75       |
| 硬度                    | ISO 2039-2 | R-Scale           | -                 | 120      |
| 热学特性                  |            |                   |                   |          |
| 热变形温度(Unannealed)     | ISO 75-2   | 1.8MPa, 4.0mm     | ° C               | 125      |
| 热变形温度(Unannealed)     | ISO 75-2   | 0.45MPa, 4.0mm    | ° C               | 137      |
| 维卡软化温度                | ISO 306    | B/50              | ° C               | 146      |
| 阻燃                    |            |                   |                   |          |
| 阻燃度                   | UL94       | V-2               | mm                | 0.75~3.0 |

1. 上述数值为NP或代表 color标准的代表数值，根据颜色的不同可能会有偏差，现只以选定材料为目的对其进行适用
2. 上述数值不视为材料规格，不可以用于模具的设计。

本文件中含有的资料、叙述、代表值等信息是为方便顾客而提供的内容，针对通过乐天尖端材料材料、产品、推荐或提案而设计的稳定性或实用性不做明示或暗示的任何保证或保障。同时本文件的任何内容都不具有法律约束力，尤其是代表值只是参考数值并不是具有法律约束力的最小数值。

采用乐天尖端材料材料、产品、推荐或提案的设计是否符合各自用途需要由用户本人决定以及由用户本人负全部责任。用户应进行采用适用乐天尖端材料材料或产品制成的最终成品的稳定性与适用性的测试、分析与确认。为了改善产品品质,本文件中的资料与数值可能在不进行事先通知的情况下进行变更

※ 最终更新日期：10/18/2017