

HCPP Homo Polymer Injection Grade
YUHWA POLYPRO HJ4012

概要

- 用途：挤出
- 产品特性：长期耐热性, 高刚性, 成型性, 耐磨损性, Tapping刚度优秀, UL746B, RTI 125°C, All Color 94HB
- 应用事例：汽车配件、电器电子配件、家庭用品、家电产品外壳

物性

物性	代表值	单位	测试方法
熔融指数 Melt Index	14	g/10min.	ASTM D1238
密度 Density	0.91	g/cm ³	ASTM D1505
成型收缩率 Mold Shrinkage	1.4~1.8	%	KPIC Method
抗张强度(屈服点) Tensile Strength at Yield	420	kgf/cm ²	ASTM D638
拉伸率 Elongation at Break	50	%	ASTM D638
弯曲弹性模量 Flexural Modulus	21,000	kgf/cm ²	ASTM D790
硬度 Hardness (Rockwell)	110	R Scale	ASTM D785
冲击强度 Impact Strength (Izod with Notch)	4	kgf cm/cm	ASTM D256
熔点 Melting Point	168	°C	ASTM D3418
维卡软化点 Softening Point (Vicat)	156	°C	ASTM D1525
热变型温度 Heat Deflection Temperature	140	°C	ASTM D648

- * 以上数据仅供参考，并非特定商品的规格。
- * YUHWA POLYPRO HJ4012 依照FDA规定执行。

联系地址

国际营业

电话: 82-2-3706-0840~0849 FAX: 82-2-3706-0864~0865 电邮: trade@kpicc.com

技术服务

电话: 82-80-010-1515, 82-2-2122-1531~1538 FAX: 82-2-2122-1519 电邮: H15106@kpic.co.kr