

台灣化學纖維公司塑膠事業部技術組

Formosa Chemicals & Fibre Co.,Ltd. Plastics Div. R. & D. Dept.

品質分析表

Analysis / Test Report

Date : Dec. 24, 2016

105 年 12 月 24 日

Lot No:26C45A

項 目 Items	試驗方法 ASTM Methods	單位 Units	K9030
熔 融 指 數 Melt Flow Index	D-1238 (230°C×2.16kg)	g/10 Min	29.0
抗 張 強 度 Tensile Strength	D-638	kg/cm2	202
彎 曲 模 數 Flexural Modulus	D-790	kg/cm2	9,144
洛 氏 硬 度 Rockwell Hardness	D-785	R Scale	70
Izod 衝擊強度 23°C Izod Impact Strength	D-256 (1/8" 厚)	kg-cm/cm	56.0
熱變形溫度 Heat Deflection Temperature	D-648 (1/4" 厚)	°C	105

